

## Zalecane lepiszcza do mieszanek mineralno-asfaltowych

| Lp. | Typ mieszanki i przeznaczenie   | Tablica Załącznika KTKNPP | Kategoria ruchu                                     |   |   |
|-----|---|---------------------------|---|---|---|
|     |   |                           | KR1-2   | KR3-4   | KR5-6                                     |
| 1   | Beton asfaltowy do podbudowy  | Tablica A                 | 50/70   | 35/50   | 35/50                                     |
| 2   | Beton asfaltowy do warstwy wiążącej   | Tablica C                 | 50/70   | 35/50<br>DE30 A, B, C<br>DE80 A, B, C<br>DP30<br>DP80 | 35/50<br>DE30 A, B, C<br>DP30             |
| 3   | Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy ścieralnej (beton asfaltowy, mieszanka SMA, mieszanka MNU) | Tablica E                 | 50/70<br>DE80 A, B, C<br>DE150 A, B, C <sup>1</sup> | 50/70<br>DE30 A, B, C<br>DE80 A, B, C <sup>1</sup>    | DE30 A, B, C<br>DE80 A, B, C <sup>1</sup> |

Uwaga: <sup>1</sup> do cienkich warstw